



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128



150920110152 (2015)国认监验字(03)号

W01807600414

检测报告

Test Report



5hdweKMP

产品名称: 水性聚氨酯漆
Name of Sample

规格型号: /
Type

委托单位: 上海香榭丽涂料有限公司
Applicant

检测类别: 委托检测
Test Purpose

上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research



上海市质量监督检验技术研究院

检测报告

报告编号: W01807600414

共 3 页 第 1 页

样品名称	水性聚氨酯漆		检测类别	委托检测
型号规格 等级	/		商 标	香榭丽
	合格品			
委托单位	上海香榭丽涂料有限公司			
受检单位	上海香榭丽涂料有限公司			
标称生产单位	上海香榭丽涂料有限公司			
委托书编号	W01807600414	委托/抽样日期	2018年06月21日	
到样日期	2018年06月21日	抽样地点	/	
样品数量	1 kg	受检批数量	/	
生产日期	20180612	批号/编号	201806121200	
样品到样状态	完好		委托方送样	
检测地点	上海市闵行区江月路900号			
检测依据	见检测依据页			
判定依据	HG/T 4761-2014(2017) 水性聚氨酯涂料			
检测日期	2018年06月28日至2018年07月28日			
检测结论	<p>本报告仅提供单项检测结论。详见本报告检测结果汇总页。</p> <p style="text-align: right;">(检测报告专用章) 签发日期: 2018年08月03日</p>			
委托单位 通讯资料	地址	上海市奉贤区金汇镇金发路269号		
	邮编	201404	电话	57487177
备注	<p>本报告检测结论是根据检测依据/判定依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检测的项目或功能符合要求。 主漆: 固化剂=5: 1 (m/m) 面漆</p>			

委托 肖峥
高级工程师

肖峥

审核 蒋莹

主检 赵萍

SQI/KJ-JL/BG-290

检测报告

报告编号: W01807600414

上海市质量监督检验技术研究院

共3页 第2页

检测依据

GB/T 1725-2007 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定
GB/T 4893.3-2005 家具表面耐干热测定法
GB/T 1728-1979(1989) 漆膜, 腻子膜干燥时间测定法
GB/T 9286-1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验
GB/T 1768-2006 色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法
GB/T 6739-2006 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度
GB/T 9754-2007 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定
GB/T 6753.1-2007 色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定
GB/T 6742-2007 色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)
GB/T 23985-2009 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 差值法
GB/T 1732-1993 漆膜耐冲击测定法

(以下空白)

检测报告

报告编号: W01807600414

上海市质量监督检验技术研究院

共 3 页 第 3 页

检测结果汇总					
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定	备注
1	在容器中状态	搅拌后均匀无硬块	搅拌后均匀无硬块	符合	/
2	细度/ μm	≤ 40	30	符合	/
3	不挥发物含量/%	商定	53	实测值	/
4	贮存稳定性(50 $^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 7d)	无异常	无异常	符合	/
5	干燥时间	表干/h	≤ 2	符合	/
		实干/h	≤ 24		
6	涂膜外观	正常	正常	符合	/
7	铅笔硬度(擦伤)	$\geq \text{B}$	HB	符合	/
8	划格试验/级	≤ 1	0	符合	/
9	弯曲试验/mm	2	2	符合	/
10	耐冲击性/cm	50	50	符合	/
11	光泽(60 $^{\circ}$)/单位值	商定	87	实测值	/
12	耐磨性(500g/500r)/g	≤ 0.06	0.034	符合	/
13	耐干热性(70 $^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 15min)/级	≤ 2	1	符合	/
14	挥发性有机化合物含量/(g/L)	/	138	实测值	/
(以下空白)					

注 意 事 项

- 1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
- 2、 不得部分复制报告，复制报告须加盖“检验检测专用章”或检测单位公章，否则无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签名无效。
- 4、 报告涂改无效。

声 明

- 1、 本质检机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测的数据、结果负责，并对客户所提供的样品和技术资料保密。
- 2、 对送样委托检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本质检机构提出，逾期不予受理。
- 3、 未经本质检机构同意，委托人不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。
- 4、 本质检机构在资质认定证书确定的能力范围内，对社会出具具有证明作用数据、结果时，应当标注检验检测机构资质认定标志，并加盖检验检测专用章。在资质认定证书确定的能力范围外，出具的检验检测报告或者证书上不得标注检验检测机构资质认定标志，该数据、结果对社会不具有证明作用。

上海市质量监督检验技术研究院所属单位一览表

1. 食品化妆品质量检验所(代码 SP) / 国家食品质量监督检验中心(上海) / 国家保洁产品质量监督检验中心 / 上海市食品质量监督检验站

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233
电话: 021-54263342、54263362 传真: 021-54263402
E-mail: shihuas@sqi.org.cn

2. 上海时代之光照明电器检测有限公司(代码 ZM) / 国家电光源质量监督检验中心(上海) / 国家灯具质量监督检验中心 / 国家轻工业灯具质量监督检测中心 / 上海市照明产品质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 2 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336162、54336173、54336181、54336227 传真: 021-54337200
E-mail: salt@sqi.org.cn、salt@saltnet.com.cn、sdzg@sqi.org.cn

3. 机电产品质量检验所(代码 JD) / 上海市机电产品质量监督检验站

地址: 上海市静安区万荣路 918 号 邮编: 200072
电话: 021-56035307、56652534 传真: 021-56652624
E-mail: jds@sqi.org.cn

4. 轻工与化工产品质量检验所(代码 QG、HG) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 化学工业鞋类质量监督检验中心 / 上海市轻工产品质量监督检验站 / 上海市化工产品质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 3 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336172、54336175 传真: 021-54336175
E-mail: qgs@sqi.org.cn、qinggong@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233
电话: 021-54265916 传真: 021-64850804

5. 建材家居装饰装修质量检验所(代码 JC) / 国家家具质量监督检验中心 / 国家轻工业家具质量监督检测中心 / 国家轻工业建筑五金质量监督检测中心 / 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 / 上海市建筑材料及装饰装修材料质量监督检验站 / 上海市室内装饰质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336170、54336225 传真: 021-54336170
E-mail: jcs@sqi.com.cn、jiancai@sqi.org.cn

6. 电子电器家用电器质量检验所(代码 DZ、DQ) / 国家电器能效与安全质量监督检验中心 / 国家智能电网分布式电源装备质量监督检验中心(上海) / 中国商业联合会交电家电商品质量监督检验测试中心(上海) / 上海市电子电器家用电器质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 4 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336322、54336146 传真: 021-54336146
E-mail: dzs@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233
电话: 021-64850806、54263939 转 传真: 021-64850806
E-mail: dqs@sqi.org.cn

7. 计量检测所:(代码 JL)

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336348、54336326 传真: 021-62892960
E-mail: jls@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号(长度室) 邮编: 200031
电话: 021-64372100 传真: 021-64372108

8. 上海质量技术认证中心(代码 SQC)

地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号 邮编: 200031
电话: 021-64318322、64311651 传真: 021-64715086
E-mail: rzzx@sqi.org.cn

9. 培训中心(代码 PX)

地址: 上海市静安区万荣路 918 号
电话: 021-56776627(主任室)、56773282 传真: 021-56773282
网址: <http://www.sqi.com.cn>、e-mail: peixun@sqi.org.cn

10. 纤维检验所(代码 XW) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 上海市纺织纤维质量监督检验站

地址: 上海市长乐路 1228 号 邮编: 200040
电话: 021-62489889 传真: 021-62489902
E-mail: xws@sqi.org.cn

