



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128



150920110152 (2015)国认监验字(03)号

W01807600178

检测报告

Test Report



gNeTucbu

产品名称: 无溶剂环氧自流平地坪面漆
Name of Sample

规格型号: /
Type

委托单位: 上海香榭丽涂料有限公司
Applicant

检测类别: 委托检测
Test Purpose



上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

上海市质量监督检验技术研究院

检测报告

报告编号: W01807600178

共 3 页 第 1 页

样品名称	无溶剂环氧自流平地坪面漆		检测类别	委托检测
型号规格 等级	/		商 标	香榭丽
	合格品			
委托单位	上海香榭丽涂料有限公司			
受检单位	上海香榭丽涂料有限公司			
标称生产单位	上海香榭丽涂料有限公司			
委托书编号	1448490	委托/抽样日期	2018年03月14日	
到样日期	2018年03月14日	抽样地点	/	
样品数量	1 组	受检批数量	/	
生产日期	2018/3/12	批号/编号	/	
样品到样状态	完好	委托方送样		
检测地点	上海市闵行区江月路900号			
检测依据	GB/T 22374-2008 地坪涂装材料			
检测日期	2018年03月23日至2018年05月21日			
检测结论	该样品本次所检项目检测结果符合上述检测依据相关规定。详见本报告检测结果汇总表。 <div style="text-align: right;"> (检测报告专用章) 签发日期: 2018年05月28日 </div>			
委托单位 通讯资料	地址	上海市奉贤区金汇镇金发路269号		
	邮编	201404	电话	021-57487177-8111
备注	本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检测的项目或功能符合要求。 配比: 4:1 (m/m) I级 测试方法检出限: 苯: 0.1g/kg, 甲苯、二甲苯: 0.1g/kg 可溶性重金属铜: 4mg/kg, 可溶性重金属汞: 3mg/kg			

批准 肖峰
高级工程师

肖峰

审核 薛

主检 诸徐东

SQI/KJ-JL/BG-01

检测报告

报告编号: W01807600178

上海市质量监督检验技术研究院

共 3 页 第 2 页

检测结果汇总						
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定	备注	
1	挥发性有机化合物(VOC)质量浓度/(g/L)	≤60	56	符合	/	
2	游离甲醛质量分数/(g/kg)	≤0.1	未检出	符合	/	
3	苯质量分数/(g/kg)	≤0.1	未检出	符合	/	
4	甲苯、二甲苯的总和和质量分数/(g/kg)	≤10	未检出	符合	/	
5	可溶性重金属质量分数/(mg/kg)	铅(Pb)	≤30	11	符合	/
		镉(Cd)	≤30	未检出		
		铬(Cr)	≤30	5		
		汞(Hg)	≤10	未检出		
6	容器中状态	搅拌混合后均匀, 无硬块	搅拌混合后均匀, 无硬块	符合	/	
7	涂膜外观	涂膜外观正常	涂膜外观正常	符合	/	
8	干燥时间/h	表干	≤6	3	符合	/
		实干	≤48	24		
9	硬度	邵氏硬度(D型)	商定	60	实测值	/
10	拉伸粘结强度/MPa	标准条件	≥2.0	2.8	符合	/
		浸水后	≥2.0	2.5		
11	抗压强度/MPa	≥45	70	符合	/	
12	耐磨性(750g/500r)/g	≤0.030	0.025	符合	/	
13	耐冲击性	I级	500g钢球, 高100cm, 涂膜无裂纹、无剥落	500g钢球, 高100cm, 涂膜无裂纹、无剥落	符合	/
14	防滑性(干摩擦系数)	≥0.50	0.67	符合	/	
15	耐水性(168h)	不起泡, 不剥落, 允许轻微变色, 2h后恢复	不起泡, 不剥落, 不变色	符合	/	
16	耐化学性	耐油性(120#溶剂汽油, 72h)	不起泡, 不剥落, 允许轻微变色	不起泡, 不剥落, 不变色	符合	/
		耐碱性(20%NaOH, 72h)	不起泡, 不剥落, 允许轻微变色	不起泡, 不剥落, 不变色		

SQA/KJ-JL/BG-03

检测报告

报告编号: W01807600178

上海市质量监督检验技术研究院

共 3 页 第 3 页

检测结果汇总						
序号	检测项目		技术要求	检测结果	单项判定	备注
16	耐化学性	耐酸性(10% H_2SO_4 , 48h)	不起泡, 不剥落, 允许轻微变色	不起泡, 不剥落, 不变色	符合	/
(以下空白)						

注 意 事 项

- 1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
- 2、 不得部分复制报告，复制报告须加盖“检验检测专用章”或检测单位公章，否则无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签名无效。
- 4、 报告涂改无效。

声 明

- 1、 本质检机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测的数据、结果负责，并对客户所提供的样品和技术资料保密。
- 2、 对送样委托检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本质检机构提出，逾期不予受理。
- 3、 未经本质检机构同意，委托人不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。
- 4、 本质检机构在资质认定证书确定的能力范围内，对社会出具具有证明作用数据、结果时，应当标注检验检测机构资质认定标志，并加盖检验检测专用章。在资质认定证书确定的能力范围外，出具的检验检测报告或者证书上不得标注检验检测机构资质认定标志，该数据、结果对社会不具有证明作用。

上海市质量监督检验技术研究院所属单位一览表

1. 食品化妆品质量检验所(代码 SP) / 国家食品质量监督检验中心(上海) / 国家保洁产品质量监督检验中心 / 上海市食品质量监督检验站

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233
电话: 021-54263342、54263362 传真: 021-54263402
E-mail: shihuas@sqi.org.cn

2. 上海时代之光照明电器检测有限公司(代码 ZM) / 国家电光源质量监督检验中心(上海) / 国家灯具质量监督检验中心 / 国家轻工业灯具质量监督检测中心 / 上海市照明产品质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 2 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336162、54336173、54336181、54336227 传真: 021-54337200
E-mail: salt@sqi.org.cn、salt@saltnet.com.cn、sdzg@sqi.org.cn

3. 机电产品质量检验所(代码 JD) / 上海市机电产品质量监督检验站

地址: 上海市静安区万荣路 918 号 邮编: 200072
电话: 021-56035307、56652534 传真: 021-56652624
E-mail: jds@sqi.org.cn

4. 轻工与化工产品质量检验所(代码 QG、HG) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 化学工业鞋类质量监督检验中心 / 上海市轻工产品质量监督检验站 / 上海市化工产品质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 3 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336172、54336175 传真: 021-54336175
E-mail: qgs@sqi.org.cn、qinggong@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233
电话: 021-54265916 传真: 021-64850804

5. 建材家居装饰装修质量检验所(代码 JC) / 国家家具质量监督检验中心 / 国家轻工业家具质量监督检测中心 / 国家轻工业建筑五金质量监督检测中心 / 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 / 上海市建筑材料及装饰装修材料质量监督检验站 / 上海市室内装饰质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336170、54336225 传真: 021-54336170
E-mail: jcs@sqi.com.cn、jiancai@sqi.org.cn

6. 电子电器家用电器质量检验所(代码 DZ、DQ) / 国家电器能效与安全质量监督检验中心/国家智能电网分布式电源装备质量监督检验中心(上海)/ 中国商业联合会交电家电商品质量监督检验测试中心(上海) / 上海市电子电器家用电器质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 4 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336322、54336146 传真: 021-54336146
E-mail: dzs@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233
电话: 021-64850806、54263939 转 传真: 021-64850806
E-mail: dqs@sqi.org.cn

7. 计量检测所:(代码 JL)

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336348、54336326 传真: 021-62892960
E-mail: jls@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号(长度室) 邮编: 200031
电话: 021-64372100 传真: 021-64372108

8. 上海质量技术认证中心(代码 SQC)

地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号 邮编: 200031
电话: 021-64318322、64311651 传真: 021-64715086
E-mail: rzzx@sqi.org.cn

9. 培训中心(代码 PX)

地址: 上海市静安区万荣路 918 号 传真: 021-56773282
电话: 021-56776627(主任室)、56773282
网址: <http://www.sqi.com.cn>、e-mail: peixun@sqi.org.cn

10. 纤维检验所(代码 XW) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 上海市纺织纤维质量监督检验站

地址: 上海市市长乐路 1228 号 邮编: 200040
电话: 021-62489889 传真: 021-62489902
E-mail: xws@sqi.org.cn

